



## IZELPOL 19NB66

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yağsız, hidroksil içeren doymuş polyester  
CAB ile uyumlu

## SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

## UYGULAMA

Emaye fırınlama  
Endüstriyel boyalar ve vernikler  
Kutu ve bobin kaplamaları

## TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg  
Varil - 200 kg  
Dökme

## UYGULANABİLİRLİK

Astar kat için dış kutu kaplama ve bobin üstü kaplama uygulamaları

## MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik                     | Değer                      | Birim             | Test Metodu            |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Solvent tipi                | Solvent Nafta/Butil glükol | -                 | -                      |
| Katı oranı                  | 64-68                      | %                 | TS EN ISO 3251         |
| Viskozite (Brookfield 23°C) | 900-1500                   | cP                | TS 6126 EN ISO 2555    |
| Asit değeri                 | Maksimum 6                 | mg KOH/g          | TS 2366 EN ISO 2114    |
| Renk                        | Maksimum 2                 | Gardner           | TS EN ISO 4630         |
| Hidroksil değeri            | 50-70                      | mg KOH/g          | IZEL KİMYA TEST METODU |
| Moleküler ağırlık           | 4000-6500                  | g/mol             | IZEL KİMYA TEST METODU |
| Yoğunluk (20 °C)            | 1,085-1,115                | g/cm <sup>3</sup> | TS EN ISO 2811-1       |

## ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

IZEL KİMYA SAN. Ve TIC. A.Ş.

Gebkim V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx) Fax: +90 262 754 11 99

[www.izelkimya.com.tr](http://www.izelkimya.com.tr)