



IZAMİD A15X70 LV

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mükemmel su ve korozyon direnci
Mükemmel yapışma
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma
İyi kimyasal direnç
Uzun kullanım ömrü
Hızlı kuruma

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler
Ahşap kaplamalar
Yol çizgi boya
Kutu ve bobin kaplamaları
Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer | Birim | Test Metodu |
|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Amin değeri | 160-240 | mg KOH/g | DIN 16954 |
| Solvent tipi | Ksilen | - | - |
| Viskozite (Brookfield 75 °C) | 400-600 | cP | DINEN ISO 3219/A-3 |
| Katı içerik | 69-71 | % | TS EN ISO 3251 |
| Renk | Maksimum 12 | Gardner | TS EN ISO 4630 |
| Yoğunluk (20 °C) | 0,94-0,98 | g/cm ³ | TS EN ISO 2811-1 |
| Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık | 210-230 | g/mol | - |
| Karışım ömrü | 80-100 | dk | - |
| Alevlenme noktası | 27 | °C | - |

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

IZEL KIMYA SAN. Ve TIC. A.Ş.

Gebkim V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx) Fax: +90 262 754 11 99

www.izelkimya.com.tr