

POLİASPARTİK REÇİNE

IZASP 285

REÇİNE GRUBU

Poliizosiyanatlar için aminofonksiyonel yardımcı reaktan

VERİLEN FORM

Düşük viskoziteli, solventsiz sıvı

KULLANIM ALANLARI

Yüksek katı içerikli, iki bileşenli poliüretan son katlar ve solvent içermeyen kaplama malzemelerinin formülasyonu için kullanılır

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Zemin kaplamalar

Dekoratif kaplamalar

Ahşap kaplamalar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.

Orijinal kapalı İzel Kimya kabında saklanmalıdır. Ürün, belirtilen saklama koşullarına tam uygun olarak depolanması şartıyla, ilgili taşıma belgelerinde belirtilen sevkiyat gününü takip eden altı ay saklama süresine sahiptir.

Altı ayın geçmesi, ürünün artık spesifikasyonları karşılamadığı anlamına gelmez. Ancak İzel Kimya, böyle bir ürünü kullanmadan önce spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığının test edilmesini önermektedir.

Bu sürenin dolması halinde İZEL KİMYA ürünle ilgili herhangi bir beyanda bulunmayacak ve ürünün spesifikasyon değerlerine uymaması halinde İZEL KİMYA hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

TESLİMAT

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	170-210	mg KOH/g	DIN 16945
Eşdeğer ağırlık	Approx. 290	g/mol	-
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,10	g/cm ³	DIN 51757
Viskozite (Brookfield 25 °C)	60-140	cP	TS 6126 EN ISO
Parlama noktası	>97	°C	-
Renk	Maksimum 250	Hazen	TS EN ISO 4630
Katı oranı	95-100	%	TS EN ISO 3251

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

IZEL KİMYA SAN. Ve TIC. A.Ş.

Gebkim V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx) Fax: +90 262 754 11 99

www.izelkimya.com.tr