



## IZELCRYL AQ 12B50

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mükemmel parlaklık ve renk tutma  
Mükemmel dayanıklılık  
Kimyasal ve leke direnci  
İyi yapışma ve sertlik

## UYGULAMA

IZELCRYL AQ 12B50, aşağıdaki özelliklere sahip akrilik esaslı araç tamir cilaları veya boyalarının geliştirilmesi için tavsiye edilir. Düşük sıcaklıkta fırın uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

## UYGULAMA

Emaye fırın boya  
Endüstriyel boyalar ve vernikler  
Dekoratif kaplamalar

## SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

## TESLİMAT

IBC - 1000 kg  
Varil - 200 kg  
Dökme

## MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	n-Butanol	-	-
Katı değeri	48-52	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	1290-1760	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
pH	7-9	-	-
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,05	gr/cm <sup>3</sup>	TS EN ISO 2811-1

## ÇÖZÜNÜRLÜK

Su Çözünür  
Aseton Çözünür  
Butanol Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

IZEL KIMYA SAN. Ve TIC. A.Ş.

Gebkim V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx) Fax: +90 262 754 11 99

[www.izelkimya.com.tr](http://www.izelkimya.com.tr)