



SENTETİK REÇİNELER – BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı

Su ile İnceltilebilir Alkid Reçine

IZELKYD AQ 41BG75

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Su ile inceltilebilen alkid reçine
- Hızlı hava kuruma ve iyi yapışma
- Yüksek parlaklık ve sararma direnci, sertlik
- Hava koşullarına dayanım
- Mükemmel hidrolitik stabilite

UYGULAMA

- Ahşap yüzeyler için iç ve dış astarlar
- Parlak kaplama boyaları, duvar ve tavan boyası

TEKNİK SPEFİKASYONLAR

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent Tipi	Butil sellosolve asetat/İzobutanol	-	
Katı Miktarı	74-76	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield-2555,25 °C)	9850-38300	cp	TS 6126 EN ISO
Viskozite (Gardner-Holdt Z5-Z7/144,5-561,8gardner/sn,25 °C)			ASTM D 1545-13
Asit değeri	40-50	mgKOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maks 6 (%50)	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk	1,00-1,04	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNEBİLİRLİK

Aseton	Çözülebilir
Su	Çözülebilir

BAŞLANGIÇ FORMÜLASYONU

Başlangıç formülasyonu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine kapalı, orjinal, açılmamış, hasar görmemiş kaplarda, kuru bir yerde, 5-30 °C arasında depo sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmasından kaçınılmalıdır.

Reçinenin belirtilen depolama koşullarında raf ömrü 1 yıldır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SDS için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The information in this data sheet is to the best of our knowledge correct at the date of printing. They merely serve the purpose of informing our customers and do not relieve them from examining themselves the suitability of the described products for the intended purpose. Since conditions of the application are beyond our control, no liability can be accepted on the basis of this data sheet.

www.izelkimya.com.tr

IZEL KIMYA SAN. Ve TIC. A.Ş.

Kocaeli Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Çerkeşli Köyü Yolu üzeri Kocabayır Tepe Mevkii İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx)

Fax: +90 262 754 11 99