



## IZELKYD MO 50X70

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi  
Çok iyi sararma direnci  
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

## SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

## UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine Uyumsuz  
Kısa yağlı alkid reçine Uyumlu  
Keten yağı Uyumlu

## TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg  
Varil - 200 kg  
Dökme

## UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler  
Ahşap kaplamalar  
Dekoratif kaplamalar

## MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	TOFA	-	-
Yağ oranı	50	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı oranı (125 °C, 60dk minimum)	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z3-Z5 /67,9-144,25	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Viskozite (60%, Gardner 25 °C)	W-Y /15,7-26,8	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1.07-1.10	gr/cm <sup>3</sup>	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

## ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit Çözünmez  
Aseton Çözünür  
Ksilen Çözünür  
Toluen Çözünür

## ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt % 0,04-0,06  
Zirkonyum % 0,25-0,45  
Kalsiyum % 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.