



## IZELKYD MO 51X70

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesidir. Çok iyi sararma direnci, yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı.

## SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

## UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Orta yağlı alkid reçine	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Keten yağı	Uyumlu

## TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

## UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler  
Ahşap kaplamalar  
Dekoratif kaplamalar

## MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	51	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı oranı (125 °C, 60dk minimum)	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z3-Z5/ 67,9- 144,25	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Viskozite (Gardner 25 °C, %60)	U-W/ 9,2-15,7	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1.065-1.095	gr/cm <sup>3</sup>	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

## ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit	Çözünmez
Aseton	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür
Metil izobütül keton	Çözünür
etil izobütül keton	Çözünür

## ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt	% 0,04-0,06
Zirkonyum	% 0,25-0,45
Kalsiyum	% 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.