

## IZELKYD RAP F 33X60

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hava kurumalı alkid reçine  
Yüksek sararma direnci  
Yüksek renk koruma ve parlaklık  
Yüksek sertlik, yumuşama ve korozyon dayanımı

### UYUMLULUK

Amin reçineleri	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçineler	Uyumlu
Selüloz nitrat	Uyumlu
Aromatik poliizosiyanat	Uyumlu
Uzun yağlı alkid reçineler	Uyumsuz

### UYGULAMA YÜZEYLERİ

Endüstriyel boya ve vernikler  
Yol çizgi boya

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine kapalı, orjinal, açılmamış, hasar görmemiş kaplarda, kuru bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmasından kaçınılmalıdır.  
Reçinenin belirtilen depolama koşullarında raf ömrü 1 yıldır.

### TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg  
Varil - 200 kg  
Dökme

### MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürünün SDS formu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Fenolik reçine	-	-
Yağ Tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	33	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı içeriği	59-61 (125°C, 60dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z2-Z4 / 53,1-93	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 20	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1,01-1,03	g/cm <sup>3</sup>	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 8	Gardner	TS EN ISO 4630

### ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözülebilir
White spirit	Çözülmez
Toluen	Çözülebilir
Ksilen	Çözülebilir
Terebentin	Çözülmez

### Önerilen Kurutucu Oranları

Kobalt	0,03-0,06 %
Zirkonyum	0,15-0,30 %
Kalsiyum	0,10-0,20 %
%100 katı alkid metal yüzdelere üzerinde tavsiye edilen saçılma oranları.	

Bu formda yer alan bilgiler, basım tarihindeki bilgilerimiz dahilinde doğrudur. Burada verilen bilgiler yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder ve müşterilerimiz, ilgili ürünlerin amaçlanan amaca uygunluğunu inceleme zorunluluğu taşımaktadırlar. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu forma dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.