



IZELKYD AQ 41BG75

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Su ile incelebilen alkid reçine
Yüksek parlaklık ve sararma direnci
İyi yapışma ve parlaklık tutma
Hava kuruma
Mükemmel hidrolitik kararlılık
Çok iyi sertlik

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

Ahşap kaplamaları
Dekoratif kaplamalar

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYUMLULUK

Su ile inceltililebilen alkidler Uygun
Poliüretan boyalar Uygun
Melamin Uygun

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Butil glikol asetat/izobutanol	-	-
Katı değeri	74-76	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z5-Z7 / 144,5-561,8	Gardner/sn	ASTM D 1545-43
Asit değeri	40-50	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk (%50 katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630
pH	8-9	-	-
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

Çözünürlük

Aseton Çözünür
Su Çözünür
Butil asetat Çözünür
Etil glikol asetat Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

IZEL KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş.

Gebkim V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Başaran Caddesi No. 9 Dilovası / KOCAELİ

Phone: +90 262 754 22 33 (pbx) Fax: +90 262 754 11 99

www.izelkimya.com.tr