

IZELKYD LO 72D85

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesini
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Çok iyi sararma direnci
Yüksek parlaklık, iyi sertlik, esnek film
Düşük koku

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçinesini Uyumlu
Amino reçineler Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçinesini Uyumsuz

TESLİMAT FORMU

IBC - 950 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer | Birim | Test Metodu |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Modifikasyon | Spesifik | - | - |
| Yağ tipi | Ayçiçek yağ asidi | - | - |
| Yağ oranı | 72 | % | - |
| Solvent tipi | D60 | - | - |
| Katı oranı | 84-86 | % | TS EN ISO 3251 |
| Viskozite (Gardner 25 °C) | Z2-Z4 / 53,1-93 | Gardner/sn | ASTM D 1545-13 |
| Viskozite (60%, Gardner 25 °C) | E-G / 1,83-2,42 | Gardner/sn | ASTM D 1545-13 |
| Asit değeri | Maksimum 11 | mg KOH/g | TS 2366 EN ISO 2114 |
| Yoğunluk (20 °C) | 0,95-0,98 | g/cm ³ | TS EN ISO 2811-1 |
| Renk (%50 Katı) | Maksimum 6 | Gardner | TS EN ISO 4630 |

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton Çözünür
White spirit Çözünür
Ksilen Çözünür
Toluen Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt % 0,05-0,07
Zirkonyum % 0,2-0,4
Kalsiyum % 0,1-0,3

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.